

LCB 215

Datenblatt

schimmelwidriges Hygiene-Anstrichmittel
für Lebensmittel – Betriebs- und –Lagerräume

Verkaufsform	gebrauchsfertige Dispersion
Zusammensetzung	Styrolesteracrylat-Copolimerisate dazu Wasser und ausgewählte fungizide Zusätze
Dichte	1,26
Trockenmasse	53 %
Aussehen	weiß, seidenmatt
Oberfläche	glatt
Abwaschbarkeit	sehr gut
Chemikalienbeständigkeit	gut
Abriebfestigkeit	gut

Ergiebigkeit je 1 kg je Anstrich	6-12 m ²
Bedarf je 100 m ² je Anstrich	8 – 17 l

Verdünnung durch Wasserzusatz

• Grundanstrich	5-10 %
• Deckanstrich – Pinsel, Rolle	unverdünnt
• Spritzpistole	15 %
• Airless	5 %

Anwendungsvorbereitung:	gebrauchsfertig, kräftig rühren nach Gebrauch Eimer dicht verschließen
-------------------------	---

Abbindezeit
bei 20 ° C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

• staubfrei	30 Minuten
• trocken	2 Stunden
• überstreichbar	6 Stunden
• ausgehärtet	4 Tage

Werkzeugreinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser
-------------------	---------------------------------

Haupteinsatzbereiche	Wände
----------------------	-------

Achtung: Eimer frostfrei transportieren und lagern!



PACKHAUS ROCKMANN

safe and clean

ANWENDUNGSBEREICH:

Oberflächenschutz gegen Schimmelpilzbefall in der Nahrungsmittelindustrie.

Antibakterielle Präventivbehandlung

EIGENSCHAFTEN:

Weiß glänzender Acryllackanstrich (andere Farben sind durch Zugabe von Acryllackabtönfarben realisierbar)

Anstrich auf Wasserbasis.

Fungizid

Die Reaktionsträgheit von LCB 215 (Im Wasser 24 Stunden bei 40°C) erlaubt dessen zufälligen Kontakt mit Lebensmitteln

SPEZIFISCHES GEWICHT:

1,40

ERGIEBIGKEIT:

Durchschnittlich 10 qm / Liter / Anstrich

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

Rohbeton, alte und neue Mörtelputze, Asbestzement, trockener Gips, Holz und Polystyrol.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

- Vor Gebrauch Anstrich gut durchrühren.
- Mit Farbroller oder Pinsel auf sauberen, trockenen Grund bei Raumtemperaturen über 7°C auftragen (Erstanstrich mit 5 – 10 % Wasser verdünnen, zweite Schicht unverdünnt). Beim Auftrag mit der Spritzpistole mit 10 % Wasser verdünnen.
- Zwischen zwei Anstrichen 8 Stunden trocknen lassen (bei 20°C und maximal 60 % rel. Feuchte).
- Die frisch gestrichenen Oberflächen 3 Tage lang nicht mit chemischen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln behandeln.
- Wiederbenutzung der frisch gestrichenen Räume nach 3 Tagen.
- Verdünnung und Werkzeugreinigung mit Wasser.

GEFAHRENQUELLEN:

Schädlich

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

LAGERUNG:

Bei frostfreier und wettergeschützter Aufbewahrung ist der Anstrich 2 Jahre lang haltbar.

PACKUNGSGRÖSSEN:

4 und 18 Liter

Alle hier festgelegten technischen Informationen sind auf derzeit verfügbaren und von LCB für zuverlässig gehaltenen Daten gegründet.

Diese sind für erfahrene Fachkräfte, die nach eigenem Ermessen und Risiko verfahren, gedacht.

Die hier enthaltenen allgemeinen Gebrauchsanweisungen werden mit dem Verständnis vorgelegt, dass die Benutzer sich über die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, verursacht durch die besonderen Einsatzbedingungen, im Voraus vergewissern werden.

Soweit uns besondere Verwendungsbedingungen des Produkts nicht bekannt sind, übernehmen wir in dieser Hinsicht keine Garantie und daher keine Haftung für die Nutzung.